

MAZIVE MASTI

INA Bazna klizna mast

Bazni premaz prilikom porinuća brodova

Opći podaci – primjena:

INA Bazna klizna mast je smjesa mikrokristaliničnog voska i sirovog parafina uz dodatak mineralnog ulja velike viskoznosti. Primjenjuje se kao temeljni premaz navoza za porinuća brodova.

INA Bazna klizna mast odlikuje se odličnim svojstvom nosivosti, visokim talištem, vrlo dobrim svojstvom lijepljenja na drvenu podlogu, izvrsnom plastičnošću i otpornošću, te konzistentnošću. Za svako porinuća treba ponovo pripremiti temeljni premaz navoza s INA Baznom kliznom masti, sukladno planu porinuća broda.

Razina kvalitete – specifikacije:

INA N 22-230

Fizikalno kemijske karakteristike:

Svojstva	INA Bazna klizna mast	Metoda
Izgled i boja	svijetlo žuta mast	vizualno
Kapljište, °C	60	ISO 2176
Sadržaj ulja, mas. %	3	ASTM D 721
Penetracija, 0,1 mm		ASTM D 1321 (mod.)*
- kod 16 °C	18	
- kod 21 °C	23	
- kod 27 °C	34	
- kod 32 °C	60	
- kod 38 °C	140	
Plamište, °C	210	ISO 2592

*ASTM D 1321(mod.) - penetracija se određuje opterećenjem igle sa 150 g.

Stabilnost skladištenja i sigurnost:

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

Dostupna pakiranja:

Naziv proizvoda	180 kg	17 kg	4 kg	0,85 kg	400 g
INA Bazna klizna mast	X				

Revizija HR 01; 2021-08-04; 10:40

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.