

MAZIVE MASTI

INA Klizna mast

Klizna mast za porinuća brodova

Opći podaci – primjena:

INA Klizna mast je kalcijeva EP maziva mast mineralne osnove. Koriste se kao drugi namaz na INA Baznu kliznu mast na navozima za porinuća brodova.

Razina kvalitete – specifikacije:

INA N 22-221 TIP 1

Fizikalno kemijske karakteristike:

| Svojstva | INA Klizna mast | | | Metoda |
|---|--------------------------|-----|-----|-------------|
| | 3-P | 3-R | 3-S | |
| Kinematička viskoznost baznog ulja, mm ² /s - pri 40 °C - pri 100 °C | 68 8 | | | ISO 3104 |
| Izgled i boja | homogena žuto-smeđa mast | | | vizualno |
| Kapljište, °C | 100 | | | ISO 6299 |
| Penetracija poslije gnječenja, 60 ciklusa pri 25 °C, 0,1 mm | 230 | 260 | 255 | ISO 2137 |
| Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h) | 1a | | | ASTM D 4048 |
| Sadržaj vode, vol. % | 1,5 | | | ISO 3733 |
| Količina slobodnih alkalija (kao NaOH), mas. % | 0,05 | | | ASTM D 128 |
| Mehanička stabilnost, promjena penetracije nakon gnječenja (10 000 ciklusa), % | 14 | | | ISO 2137 |
| Otpornost prema vodi ispiranjem (38 °C, 1 h), mas. % | 1 | 2 | 2 | ISO 11009 |
| Izdvajanje ulja (40 °C, 168 h), mas. % | 1 | 2 | 2 | IP 121 |

Stabilnost skladištenja i sigurnost:

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

Dostupna pakiranja:

| Naziv proizvoda | bačva | 17 kg | 4 kg | 0,85 kg | 400 g |
|--------------------|---------|-------|------|---------|-------|
| INA Klizna mast 3P | Na upit | | | | |
| INA Klizna mast 3R | Na upit | | | | |
| INA Klizna mast 3S | Na upit | | | | |

Revizija HR 01; 2021-09-30; 08:40

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.